


中装设计院住宅研究所



-  墙体
-  夹板
-  木纹
-  镜子
-  石材
-  藤编
-  布料
-  金属
-  金粉银粉
-  木纹方向
-  (未定义)

项目名称

图纸名称 墙体拆除图


图纸编号 1--P02

设计


客户确认

 拆除墙





中装设计院住宅研究所



-  墙体
-  夹板
-  木纹
-  镜子
-  石材
-  藤编
-  布料
-  金属
-  金粉银粉
-  木纹方向
- 


项目名称

图纸名称 平面布置图


图纸编号 1--P04

设计

客户确认



中装设计院住宅研究所




项目名称

图纸名称 家具尺寸图


图纸编号 1--P05

设计

客户确认



中装设计院住宅研究所



-  墙体
-  夹板
-  木纹
-  镜子
-  石材
-  藤编
-  布料
-  金属
-  金粉银粉
-  木纹方向
-  木纹方向


项目名称

图纸名称 综合天花图


图纸编号 1--P06

设计

客户确认



中装设计院住宅研究所



-  墙体
-  夹板
-  木纹
-  镜子
-  石材
-  藤编
-  布料
-  金属
-  金粉银粉
-  木纹方向
- 

项目名称

图纸名称 空调风口意向图

图纸编号 1--P07

设计

客户确认














中装设计院住宅研究所

	墙体
	夹板
	木纹
	镜子
	石材
	藤编
	布料
	金属
	金粉银粉
	木纹方向

项目名称

图纸名称 节点图


图纸编号 1-DY02

设计

客户确认

编号	做法名称	用料、分层做法及注意事项	简图
吊顶-2	单层纸面石膏板吊顶节点(有凹缝)	<p>说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>龙骨吸顶吊件用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定;</li> <li>Φ8吊筋和配件固定50系列主龙骨,中距900~1200mm;</li> <li>依次固定50副龙骨,横撑50副龙骨,中距为300~400mm,横撑50副龙骨间距为600mm</li> <li>单层12mm厚纸面石膏板,用自攻螺钉刷防锈漆与龙骨固定,自攻螺钉刷防锈漆须防锈处理;</li> <li>满刮2mm厚耐水腻子磨平;</li> <li>三遍乳胶漆饰面(一底二面或根据项目要求而定)。</li> </ol>	
	单层纸面石膏板吊顶节点(无凹缝)	<p>注: 1、石膏板吊顶沿墙边缘宜留出10-20mm槽,可以削弱因墙面不平,造成墙顶交界阴角不直的视觉观感;</p> <p>2、天花阴阳角处都应采用L型阴角收边条,外漏收边条材质和颜色根据方案确定、基层收边条采用PVC材质;</p> <p>3、潮湿地区可将石膏板改为水泥压力板及防水乳胶漆。</p>	
		天花吊顶标准节点(公区标准)	单层纸面石膏板吊顶节点
			02





中装设计院住宅研究所

	墙体
	夹板
	木纹
	镜子
	石材
	藤编
	布料
	金属
	金粉银粉
	木纹方向

项目名称


图纸名称 节点图

图纸编号 1-DY04


设计

客户确认

编号	做法名称	用料、分层做法及注意事项	简图
吊顶-4	天花空调风口节点(单层石膏板)	<p>说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>龙骨吸顶吊件用M8膨胀螺栓与钢筋混凝土板固定;</li> <li>Φ8吊筋和配件固定50系列主龙骨,中距900~1200mm;</li> <li>依次固定50副龙骨,横撑50副龙骨,中距为300~400mm,横撑50副龙骨间距为600mm;</li> <li>单层12mm或双层9.5mm厚纸面石膏板,用自攻螺钉刷防锈漆与龙骨固定,自攻螺钉刷防锈漆须防锈处理;</li> <li>满刮2mm厚耐水腻子磨平;</li> <li>乳胶漆饰面(一底二面)。</li> <li>风口内须增加过滤网。</li> </ol> <p>2、潮湿地区可将石膏板改为水泥压力板及防水乳胶漆。</p>	
		天花吊顶标准节点(公区标准)	天花空调风口节点
			04



中装设计院住宅研究所



项目名称


图纸名称 节点图

图纸编号 1-DY05

设计

客户确认

编号	做法名称	用料、分层做法及注意事项	简图
吊顶-5	检修口做法 双层石膏板	说明： 1、检修口采用成品检修口； 2、检修口上部应四周附加一圈加强龙骨，用成品铝框收口，检修口四周应做一圈铝边框（防止后期检修中碰坏），检修口用9厚低密度水泥纤维板做基层； 3、检修口安装高度须考虑批灰层的厚度，低于石膏板2~3mm； 4、检修口与天花间留缝2mm，以方便检修口开启； 5、成品检修口尺寸不得小于400x400mm，具体尺寸以设计为准。	<p style="text-align: center;">①</p>
	检修口做法 单层石膏板	注：天花检修口须避开墙面重点造型位置设计，但要满足机电设备的维护检修需要。	<p style="text-align: center;">②</p> <p style="text-align: right; font-size: small;">更多设计素材-关注公众号：设计行</p>
天花吊顶标准节点(公区标准)		检修口做法节点	05



中装设计院住宅研究所

	墙
	夹板
	木纹
	镜子
	石材
	藤编
	布料
	金属
	金粉银粉
	木纹方向

项目名称


图纸名称 节点图

图纸编号 1-DY06


设计

客户确认

编号	做法名称	用料、分层做法及注意事项	简图
地面	地面瓷砖做法(无防水,无地热)	说明: 1、瓷砖铺贴注意事项:铺贴过程中,及时将留在砖面的粘结剂、填缝剂或粘污物抹擦干净。 2、地砖铺设完成后,用纸板等覆盖砖面,并至少3天内不得重压、上人或震动。铺贴3天后,敲击砖面进行检查,若发现有空鼓声的须重新铺设。瓷砖铺贴完成3天后方可行走,砖面须彻底擦洗干净。	<p>地砖(专用勾缝剂勾缝) 5~8厚水泥砂浆粘贴剂 30~35mm厚干硬性M20水泥砂浆 详见建筑技术标准化</p> <p>① 地面瓷砖做法(无防水,无地热)</p>
	地面瓷砖做法(有防水,无地热)		<p>地砖(专用勾缝剂勾缝) 5-8厚水泥砂浆粘贴层/瓷砖粘贴剂 20-30mm厚(最薄处)M20干硬水泥砂浆保护层 1.5mm厚JS-II防水涂料,沿墙上翻至装饰完成面以上1000mm 详见建筑技术标准化</p> <p>② 地面瓷砖做法(有防水,无地热)</p>
		地面标准节点(公区标准)	地砖铺装节点
			06



中装设计院住宅研究所



项目名称

图纸名称 节点图

图纸编号 1-DY07

设计

客户确认

编号	做法名称	用料、分层做法及注意事项	简图																																										
公区 墙面-1	墙面阴阳角乳胶漆	<p>墙面阴阳角线做法说明:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1、先批灰处理: 在基层批灰一道, 须将阴阳角以及周边的凸块清理干净。</li> <li>2、阴阳角弹线: 竖向阴阳角处用线坠放垂直线进行弹线处理, 并以阴阳角垂直线为基准往两边500mm分别放一条阴阳角垂直线的平行线(阴阳角标准线)。</li> <li>3、墙面批刮腻子前用粉刷石膏对阴阳角两边500mm以内进行找平, 用2米靠尺垂直方向进行检测误差不得超过2mm为标准。阴阳角向两边500mm以外用粉刷石膏或腻子找顺平。</li> <li>4、刷腻子: 先把墙面阴阳角处安装PVC材质的阴阳角扣角条, 批腻子前埋于墙角处, 用腻子沿墨线把角修直, 待干后, 用靠尺检查阴阳角是否合格, 依据垂直线检查阴阳角墙面平整度, 误差在5mm以内用墙衬找平, 误差超过5mm的必须用石膏进行找平。</li> <li>5、高精砌块墙体与混凝土隔墙衔接时, 衔接处需挂10*10*0.7热镀锌钢丝网。</li> </ol>	<p>墙体参见表格A列 抹灰层参见表格B列 刮2mm厚腻子磨平 乳胶漆饰面(一底二面) L型专用护角条</p>																																										
		<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>A</th> <th>B</th> <th>C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td rowspan="12">内墙</td> <td>*铝膜墙体</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>#1. 铝膜混凝土墙体</td> <td>8mm厚聚合物抗裂砂浆</td> <td>用水房间</td> </tr> <tr> <td>2. 铝膜混凝土墙体+高精或精确砌块或预制隔板墙体</td> <td>8mm厚聚合物抗裂砂浆或8mm厚石膏砂浆</td> <td rowspan="2">非用水房间</td> </tr> <tr> <td>3. 高精或精确砌块墙体</td> <td>10mm厚粉刷石膏砂浆(仅东北大区使用)</td> </tr> <tr> <td>4. 预制隔墙板墙体</td> <td></td> </tr> <tr> <td>*木膜墙体1</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>#1. 木膜混凝土墙体</td> <td>15mm厚M20水泥砂浆(5%防水剂)</td> <td>用水房间</td> </tr> <tr> <td>2. 木膜混凝土墙体+普通砌块墙体</td> <td>15mm厚M15水泥砂浆</td> <td rowspan="2">非用水房间</td> </tr> <tr> <td>3. 普通砌块墙体</td> <td>10mm厚粉刷石膏砂浆(仅东北大区混凝土墙面使用)</td> </tr> <tr> <td></td> <td>15mm厚M20水泥砂浆</td> <td>地下室</td> </tr> <tr> <td>*木膜墙体2</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>#1. 木膜混凝土墙体</td> <td>8mm厚聚合物抗裂砂浆</td> <td>用水房间</td> </tr> <tr> <td>2. 木膜混凝土墙体+高精或精确砌块或预制隔板墙体</td> <td>8mm厚聚合物抗裂砂浆或8mm厚石膏砂浆</td> <td rowspan="2">非用水房间</td> </tr> <tr> <td>3. 高精或精确砌块墙体</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		A	B	C	内墙	*铝膜墙体			#1. 铝膜混凝土墙体	8mm厚聚合物抗裂砂浆	用水房间	2. 铝膜混凝土墙体+高精或精确砌块或预制隔板墙体	8mm厚聚合物抗裂砂浆或8mm厚石膏砂浆	非用水房间	3. 高精或精确砌块墙体	10mm厚粉刷石膏砂浆(仅东北大区使用)	4. 预制隔墙板墙体		*木膜墙体1			#1. 木膜混凝土墙体	15mm厚M20水泥砂浆(5%防水剂)	用水房间	2. 木膜混凝土墙体+普通砌块墙体	15mm厚M15水泥砂浆	非用水房间	3. 普通砌块墙体	10mm厚粉刷石膏砂浆(仅东北大区混凝土墙面使用)		15mm厚M20水泥砂浆	地下室	*木膜墙体2			#1. 木膜混凝土墙体	8mm厚聚合物抗裂砂浆	用水房间	2. 木膜混凝土墙体+高精或精确砌块或预制隔板墙体	8mm厚聚合物抗裂砂浆或8mm厚石膏砂浆	非用水房间	3. 高精或精确砌块墙体	
	A	B	C																																										
内墙	*铝膜墙体																																												
	#1. 铝膜混凝土墙体	8mm厚聚合物抗裂砂浆	用水房间																																										
	2. 铝膜混凝土墙体+高精或精确砌块或预制隔板墙体	8mm厚聚合物抗裂砂浆或8mm厚石膏砂浆	非用水房间																																										
	3. 高精或精确砌块墙体	10mm厚粉刷石膏砂浆(仅东北大区使用)																																											
	4. 预制隔墙板墙体																																												
	*木膜墙体1																																												
	#1. 木膜混凝土墙体	15mm厚M20水泥砂浆(5%防水剂)	用水房间																																										
	2. 木膜混凝土墙体+普通砌块墙体	15mm厚M15水泥砂浆	非用水房间																																										
	3. 普通砌块墙体	10mm厚粉刷石膏砂浆(仅东北大区混凝土墙面使用)																																											
		15mm厚M20水泥砂浆	地下室																																										
	*木膜墙体2																																												
	#1. 木膜混凝土墙体	8mm厚聚合物抗裂砂浆	用水房间																																										
2. 木膜混凝土墙体+高精或精确砌块或预制隔板墙体	8mm厚聚合物抗裂砂浆或8mm厚石膏砂浆	非用水房间																																											
3. 高精或精确砌块墙体																																													
		墙面标准节点(公区标准)	乳胶漆饰面节点-1	07																																									

1 阳角处理 (横剖)

2 阴角处理 (横剖)

